


 Organizzazione con sistema
 di gestione della qualità
 certificato **ISO 9001**

 Organizzazione con sistema
 di gestione della sicurezza
 certificato **ISO 45001**

TECHNICAL DATA SHEET – PEEK

Product characteristics

- Excellent dimensional stability
- Flame retardant and self-extinguishing
- Very low smoke density

Product applications

- Medical engineering
- Aviation industry
- Electrical industry

	Test method	Unit	Guideline value
General properties			
Density	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,31
Water absorption	DIN EN ISO 62	%	0,2
Flammability (thickness 3mm/ 6mm)	UL 94		V0 / V0
Mechanical properties			
Yield stress	DIN EN ISO 527	MPa	110
Elongation at break	DIN EN ISO 527	%	20
Tensile modulus of elasticity	DIN EN ISO 527	MPa	4000
Shore hardness	DIN EN ISO 868	Scale D	88
Thermal properties			
Melting temperature	ISO 11357-3	°C	343
Thermal conductivity	DIN 52612-1	W / (m ³ K)	0,25
Thermal capacity	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,34
Coefficient of linear thermal expansion	DIN 53752	10 ⁻⁶ / K	50
Service temperature, long term	Average	°C	-60...250
Service temperature, short term (max.)	Average	°C	310
Heat deflection temperature	DIN EN ISO 75, Verf. A, HDT	°C	152
Electrical properties			
Dielectric constant	IEC 60250		3,2
Dielectric dissipation factor (50 Hz)	IEC 60250		0,001
Dielectric strength	IEC 60243	kV / mm	20
Volume resistivity	DIN EN 62631-3-1	Ω * cm	4,9 * 10 ¹⁶
Surface resistivity	DIN EN 62631-3-2	Ω	10 ¹⁸

PLANOPLAST SRL

Via Veneto, 87
 35040 Casale di Scodosia (PD)
 P.I. 04490830280
 REA Padova PD 393921
 CAP SOC. i.v. € 50.000,00

+39 0429 69 0801
info.plano@advi-group.com
www.advi-group.com

